

Стеклокомпанд «РОСАРК 4209»

Марка

РОСАРК 4209

Тип - стандарт

ГОСТ 30095-93 IEC 893

Состав материала

Стеклонаполненные полиэфирные компаунды на основе полиэфирных смол

Формат поставки

в бочках

Температура применения

минимальная: -65 °С

максимальная: 220 °С

Класс электрической изоляции

H(180°С)

Плотность, г/куб.см

1.9