

Прессшпан с нанесенной смолой Diamond Paper



Марка

ISO Diamond Paper 3588

Состав материала

Производится из электрокартона с нанесенной на него эпоксидной смолой в стадии «В» с одной или двух сторон

Формат поставки

в рулонах

Температура применения

минимальная: -60 °C

максимальная: 105 °C